

## تحضير ودراسة الخواص الفيزيائية لسبيكة الفايك المغناطيسية وتأثير المعاملة الحرارية عليها

د. إسماعيل خليل جاسم - د. نبيل نعيم رمي

وزارة العلوم والتكنولوجيا - دائرة علوم المواد

## الخلاصة

إن عملية تصنيع المغناطيسات الدائمة هي أحد العمليات التكنولوجية الهامة التي تدخل في حقول مختلفة من الصناعات الكهربائية ولها مجالات تطبيقية مختلفة.

يتناول البحث تحضير مغناطيس مخبرية من سبيكة الفايك المغناطيسية (Vicalloy) بطريقة السباكة ودراسة خواصها الفيزيائية والمغناطيسية.

تم إجراء صهرتين باستخدام شحنة مكونة من الحديد والكوبالت والنيكوبوم ونسب وزنية معينة (88% Fe, 52% Co, 10% V). كرت للفحصات المجهرية والقياسات المغناطيسية وتحليل العناصر الكيميائية لعدد من العينات قبل وبعد المعاملة الحرارية بانها ناجحة ومشجعة، حيث تطابقت الخواص المستحصلة مع ما هو متوقَّب من المواصفات القياسية.

تم درفلة السبيكة المحضرة على البارد ونسبة الاختزال (50%) من السمك الأصلي وبعد إجراء المعاملة الحرارية والمغناطيسية، لوحظ ازدياد قيم الخواص المغناطيسية بازدياد نسبة الاختزال.

## المقدمة

المغناطيسية، كما ان إضافة النيكلوم له دور مهم في سهولة التشغيل للمبناك المصنعة (Workable). ان نسبة النيكلوم المتضافة لها دورا مؤثرا على الصفات المغناطيسية فاذا كانت اقل من (5%) فان المبناك تصبح مواد مغناطيسية مؤقتة (Soft Magnet)، اما اذا كانت النسبة اكبر لحد (10-13%) فانها ستكون مواد مغناطيسية صلبة دائمية (Hard Magnet)، في حين تكون سبيكة الفايك غير مغناطيسية اذا كانت نسبة النيكلوم اكبر من (15%) [6، 7].

تتميز المواد المغناطيسية اللينة (Soft) بانها تمتلك نفاذية مغناطيسية عالية (Permeability) وهذه الخاصية يعبر عنها بالقيمة  $(\mu H/B)$ . وكذلك تمتاز بقوة كهربية (Hc) منخفضة ويمكن مغنتها وإزالة المغنطة عنها بسهولة. وتمتثل في قلوب المحولات وديواتر الاغلاق المغناطيسية [1، 3]. ويمتاز منحني التخلف المغناطيسي لها بأنه حاد الصعود وذو نفاذية عالية وعادة تكون المساحة الواقعة في منحني التخلف المغناطيسي صغيرة بسبب انخفاض قيم القوة الكهربية.

اما المغناطيس الصلب (Hard) او الدائم فهو يمتاز باحتياضه بالمجالات المغناطيسية، وتكون مساحة منحني التخلف المقارنسي واسعة نسبيا وتُخذ شكلا مربعا وانه يحتاج الى قوة مغنطة (H) كبيرة للوصول الى تمغنط لتشييع لتسادة المصنعة [2].

ان المواد الغيرومغناطيسية تمتاز بتشيع مغناطيس كامل (Saturation) عند درجات الحرارة المنخفضة، اما عند

ان طبيعة المغناطيسية التي تبرزها مجموعة المعادن الانتقالية ومن بينها الحديد والكوبالت والنيكل (Transition Metals) تأتي أساسا لدورين عزومها المغناطيسية للإلكترونات في ذراتها. ان هذا الدوران يحدث مجالا مغناطيسيا مثل الذي يحدثه مرور الإلكترونات في سلك لتوليد التيار الكهربائي [1].

تسمى السبائك التي تحتوي على معدلات نسب للعناصر الانتقالية (30-52% V، 15% Co، 36-62% Fe) بسبائك الفايك (Vicalloy)، والتي يستفاد منها بصناعة المغناطيس الدائمة [2، 3]. تتميز هذه السبائك بارتفاع القوة الكهربية لها (Coercive Force) مع قيمة النفاذية المغناطيسية (Permeability) واحتفاظها بالخواص المغناطيسية عند ارتفاع درجات الحرارة اكثر من سبائك آلانيكو (Alnico) [3].

ان طبيعة المغناطيسية في سبائك الفايك ناشئة عن وجود عدد من العزوم المغناطيسية (Magnetic moments) خلال الشبكة الذرية لعناصر الحديد والكوبالت والتي تكون متوازية لبعضها البعض عند مغنتها مما يؤدي في النهاية الى تكوين سبائك فيرومغناطيسية يمكن ان تستعمل في صناعة المغناطيس الدائمة [4، 5].

ان سبب إضافة النيكلوم الى سبائك الفايك هو عامل مهم في تصغير الحجم الحبيبي حيث ان إضافة نسبة قليلة منه تحد او تمنع من النمو الحبيبي الذي يعبر عاملا مؤثرا على قوة الخواص

## د. اسماعيل خليل جاسم

درجة الحرارة إلى  $(C^{\circ} 1100)$  وبمسود  $(C^{\circ} / \text{min} 10)$  مع ترك النماذج لفترة نصف ساعة للمجانسة الحرارية ، يتبعها التبريد السريع (Rapidly) بمعدل  $(C^{\circ} / \text{hr} 100)$  إلى درجة حرارة للفرصة داخل الفرن. أما بالنسبة للقطع المتفرقة (Rolled Vicalloy) فأجريت للمعاملة الحرارية لها بالتسفين السطحي وبمسود  $(C^{\circ} / \text{min} 10)$  إلى  $(C^{\circ} 1000)$  خلال فترة إبقاء ساعة واحدة ، ثم التبريد البطيء بنفس المعدل للنماذج خلال الصعود داخل الفرن.

الشكل (2) يوضح المسلك للتكنولوجي لعملية تصنيع لمغناط إلى سبيكة أنفارك.

### النتائج والمناقشة

كُتبت نتائج الفحوص التركيبية التي تم إجرائها بواسطة تقنية فلورة الأشعة السينية (XRF) بوجود تضليق بين نسب المواد التي تم سبكها وبين نسب المواد التي كشفت بهذه التقنية ، حيث لم يحدث أي فقدان في الوزن قبل وبعد عملية السبائك. النتائج موضحة في الجدول رقم (1).

أما نتائج فحوص البنية المجهرية (Microstructure) فيمكن ملاحظتها من الشكل (3). يوضح الشكل (a-3) البنية المجهرية للمسبوك المعاملة حرارياً عند  $(C^{\circ} 850)$  ، إذ يلاحظ بأن عملية الانتشار واضحة وبصورة متجانسة في الحانة الصلبة (Solid Solution) وإن هناك ترابطاً قوياً بين عناصر المسبوك.

لقد لوحظ من البنية المجهرية وجود طورين مما يشير إلى أن الحبيبات ذات بنية تركيبية حديدية. انطور الأول هو نوع  $(\gamma)$  FCC ، في حين الطور الثاني نوع  $(\alpha)$  bcc ، إذ أن هذه الأطوار ناتجة عن صورة رئيسية على معدلات درجات التبريد. كما يتضح أيضاً من البنية المجهرية ربما وجود طور آخر نوع  $(\beta)$  bcc.

أما عند إجراء المعاملة الحرارية عند  $(C^{\circ} 1100)$  فيلاحظ من الشكل (b-3) بأن التوزيع المنتظم والمتجانس للأطوار يزداد مع زيادة درجات حرارة المعاملة الحرارية وينتقل الحصول على أطوار حديدية ذات حجم حبيبي ناعم وموزعة بصورة منتظمة. إن هذا التوزيع المنتظم نبتية المجهرية قد أدى إلى زيادة الخواص المغناطيسية والتيزية للنماذج المعاملة حرارياً كما يلاحظ من الجدول (2).

ولغرض الحصول على سبيكة مطيئية (Ductile) فقد تم درفلة المسبوك (Cold Rolling) إلى عدة مرات إلى أن تم اختزال سمكها إلى النصف، وذلك لتعزيز الاستمرار في إجراء

ازدياد درجة الحرارة فإن قيم شغل التبريد تبدأ بالتناقص حتى تصبح صفراً ، ويسمى هذه الدرجة الحرارية التي تفقد عندها المادة المغناطيسية خصائصها بدرجة حرارة كوري (4)  $(T_c)$  [5].

التراسة الحالية تهدف إلى تحضير سبيكة الفينك (Fe - V - Co) بطريقة السبائك (Casting) ودراسة تأثير المعاملات الحرارية (Heat Treatment) على الخواص المغناطيسية والتيزية للسبيكة المحضرة.

### الجانب العملي

تم استخدام فرن أبحاث نوع (-Inductotherm AC)  $(S \text{ Kg})$  (DC-AC) لسبائك في تحضير عدة صهرات لنسب وزنية معتمدة ، حيث أُجريت جميع عمليات الصهر في بوقية سيراميك مع مراعاة الخلط الجيد للصهر. تم صب المنصهر في قالب رملي بشكل اسطوانة حيث تم الحصول على أقراص بقطر  $(5 \text{ cm})$  ، ارتفاع  $(1 \text{ cm})$ . كما قطعت نماذج مختلفة لأجراء الفحوصات المجهرية والمغناطيسية والفركيكية. الصلابة الميكانيكية تم قياسها باستخدام جهاز روكويل (HRC) لكافة العينات.

أما البنية المجهرية فأجريت عمليات أولية متتالية تشمل الصقل والتدعيم ثم الإظهار (Etching) للنماذج المصنعة ، ثم فحصت العينات بالمجهر الضوئي نوع ليز (Leitz) ولتقطعت الصور الفوتوغرافية من خلال كاميرة مرتبطة بنفس المجهر الضوئي.

أما فحوصات تحليل العناصر الكيميائية فقد استخدمت تقنية فلورة الأشعة السينية (XRF) وقد ظهر تطابق كبير لنسب العناصر التي تم سبكها مع المواصفات القياسية.

قيم الفحوصات المغناطيسية لنماذج سبيكة الفينك تم تحديدها من خلال حلقات المسترة (Hysteresis) ، حيث تم تحديد قيم القوة القهرية المغناطيسية (Hc) مع قيم الفيض المغناطيسي الحثي (Bt). الشكل (1) يوضح أجزاء المنظومة المغناطيسية المستخدمة لفحص الخواص المغناطيسية.

أما عملية الدرفلة (Rolling) للنماذج المصنعة فقد تمت بتسخين الأقراص في فرن المدومة الكهربائية إلى  $(C^{\circ} 1100)$  ، ثم درفلت المسبوك عدة مرات لتعين اختزال سمكها إلى النصف. المعاملة الحرارية (Heat Treatment) أُجريت باستخدام فرن فراغي حراري (Vacuum Furnace) وبضغط فراغي  $(10^{-3} \text{ mbar})$  حيث تم اختبار برنامج حراري ملائم يشمل عدة تسخين وتبريد للنماذج. تشمل المرحلة الأولى رفع

(Fe - Ni - Cr) بعد إجراء المعاملة الحرارية بدرجات حرارة عالية وخلال عمليات تعقيق (Aging) بأزمان مختلفة [8]. لتسد استنتاج الباحث بأن ظهور طور (FeNi<sub>3</sub>) بالدرجات الحرارية العالية (C<sup>1300</sup>) مع وجود بنية سبخرية غير متجانسة للحبيبات تؤدي إلى انخفاض قيم الخواص الفيزيائية والمغناطيسية للسبيكة التي تم دراستها.

من خلال النتائج المستحصلة أعلاه يبدو بأن المعاملة الحرارية المناسبة لسبيكة الفايك المحضرة لغرض الحصول على خواص مغناطيسية وميكانيكية جيدة هي عند (C<sup>1100</sup>) وهذا ما ينطبق تماماً مع قيم المواصفات القياسية للخصائص المغناطيسية [1 ، 3].

أما تجارب فحص حيود الأشعة السينية (XRD) فهي الأخرى قد أوضحت زيادة في شدة قمة الكوبالت باختلاف عمليات التبريد والمعاملة الحرارية كما في الشكل (5)، حيث يلاحظ في الشكل (5-8) أن شدة الحيود وانخفضت إلى العينة المسبوكة. أما بعد إجراء المعاملة الحرارية كما في الشكل (5-5) فقد حدث تحسن نسبي في الشدة بسبب إزالة الاجهزات. أما الشكل (5-6) فيمثل إجراء المعاملة الحرارية للقطع المسبوكة بعد التبريد على البارد، حيث لوحظ تحسن واضح في شدة الحيود مما يدل على إزالة الاجهزات والصلابة وجود توجه تقضي للحبيبات والذي يعتقد هو السبب في تحسن الخواص المغناطيسية للسنج المبردة والمعاملة حرارياً.

#### الاستنتاجات

أ- تمت دراسة النظام الثلاثي لسبيكة الفايك المغناطيسية المتكونة من عناصر (Fe - Cr - V) والتي شملت تحضير السبيكة ودراسة بنيتها السبخرية والتركيبية ومواصفاتها المغناطيسية.

ب- لوحظ تأثير المعاملة الحرارية على تجانس المسبوكة وكذلك على شدة الحيود لقمة الكوبالت، إضافة إلى أن زيادة قيم الخواص المغناطيسية مثل شدة القوة القهرية (Hc) مع كثافة الفيض المتبقية (Br).

ج- من خلال إجراء عملية التبريد على البارد ثم المعاملة حرارياً للنماذج المصنعة فقد لوحظ أن زيادة قيم الخواص المغناطيسية أيضاً نتيجة لإزالة مواقع التزات.

د- نتائج الفحوص المغناطيسية تؤكد بأن السبيكة المحضرة ذات ملوك فيرومغناطيسي ويمكن أن تصنف ضمن مجموعة المغناطيس الصلدة.

عملية التبريد أكثر لظهور تشققات في السبيكة. الشكل (4-8) يوضح البنية السبخرية للسبيكة المبردة بعد إجراء المعاملة الحرارية المناسبة. لقد لوحظ بأن البنية السبخرية قد أصبحت بصورة كتلة حديدية (Ferretic) مع حجم حبيبي صغير جداً، مما أدى إلى زيادة قيم الخواص المغناطيسية الموضحة في الجدول رقم (2). أما الشكل (4-6) فهو يمثل البنية السبخرية لنسج آخر للنموذج العنقري على البارد لأكثر من النصف. لقد لوحظ حدوث بدايات إلى التكرار (Fracture) مع انتشار ظاهرة التمزق البلوري والتي يمكن أن تزداد مع زيادة عملية التبريد إلى أكثر من النصف.

إن النتائج المستحصلة لقيم الفحوص المغناطيسية للقطع المخترقة المحضرة وبعد إجراء عملية التبريد تطبيق تماماً مع ما تم استنتاجه للباحث (Chikazumi) ومجموعته [9]، لدراسة تأثير المعاملة الحرارية والتبريد على البارد لسبيكة الإنفار (Invar Alloy) نوع (Fe-Ni) المحاوية على نسبة (Ni %36)، حيث لوحظ ارتفاع قيم الخواص المغناطيسية والمقاومة التوتعية عند إجراء عملية التبريد بصورة كاملة وقد أوضح السبب إلى الإزاحة الزرية لمواقع التزات (Dislocation) نتيجة الأجهزات الداخلية (Internal Stresses) محدثة الاهتزازات بين مواقع التزات.

إن قيم الفحوص المغناطيسية الموضحة في الجدول رقم (2) ومفياً كثافة الفيض المتبقية (Br) والقوة القهرية (Hc) تزداد زيادة ملحوظة بعد المعاملة الحرارية والتبريد على البارد، وهي تتوافق تماماً مع النتائج القياسية للمواصفات العالمية [1، 3]. إن هذا التطابق دلالة على صحة المسك التكنولوجي المنح لتحضير وإعداد سبيكة الفايك المغناطيسية. كما يتضح من الجدول رقم (2) ومن خلال قيم النتائج للفحوص المغناطيسية بأن سبيكة الفايك المحضرة هي ذات مساوكة فيرومغناطيسي وهي من المغناطيس الصلدة.

لقد لوحظ كذلك بأن المعاملة الحرارية لها تأثيراً واضحاً على الصلادة الميكانيكية لسبيكة الفايك المحضرة، حيث كانت قيمة الصلادة للمسبوكة (Cast) بدون أية معاملة حرارية مساوي (40 ± HRC) ، لكن برهان ما تزداد قيم الصلادة عند ارتفاع درجات الحرارة للمعاملة الحرارية لتصل قيمها العظمى عند (C<sup>1100</sup>) حيث تساوي (55 ± HRC) ، بعدها تنخفض قيم الصلادة مع ارتفاع درجات الحرارة فوق (C<sup>1100</sup>). إن النتيجة المستحصلة تتفق مع ما استنتاجه الباحث (Srinivason) ومجموعته عند دراسته لنظام الثلاثي



جدول (2) يوضح نتائج الخصائص المغناطيسية لمبيكة

الفايك

رقم النموذج	نوع النموذج	لمغناطيسية المتبقية (غاوس) Br	المغناطيسية القهرية (أورستد) He
1	قبل المعالجة الحرارية	3171 - 3200	47 - 55
2	بعد المعالجة الحرارية	8988 - 9005	286 - 296
3	بعد عملية الدرفلة	5761 - 5800	149 - 152
4	المعالجة الحرارية للقلمة المتحركة	9045 - 9079	396 - 405
5	المواصفات القياسية لمبيكة الفايك بدون برفة [ 1, 3 ]	9000	300

المصادر العلمية

- 1-Heck. C ; Magnetic Materials and their Applications , Jhon Wiley and Sons , New York , (1989).
- 2-Crangle. J ; The Magnetic properties of Solids , Willmer Brothers Limited , London , (1992).
- 3-Hadfield.D ; Permanent Magnets and Magnetism , Pentech press , London , (1999)
- 4-Bates. L.F ; Modern Magnetism , Edward Company . London , (1997)
- 5-Berkowitz. A.E ; Magnetism and Metallurgy , Addison - Wesley , London , (1996).
- 6-Mulowski. M and Fleurov. V ; Journal of Applied chemistry , vol B104 , p 3812 (2002).
- 7-Jartych. E and Zurawicz , J.K ; Journal of Magnetism and Magnetic Materials , vol 208 , p 221 (2000).
- 8-Srinivasan. T.T , Cross.L.E and Roy.R ; Journal of Applied physics , Vol 63 , No 8 , p 3789 (1988).
- 9-Chikazumi.S , Mizoguchi. N and Yamaguchi , N ; Journal of Applied physics , vol , 39 , 939 (1986).

### Abstract


The aim of this work is studying the preparing of ferromagnetic Vicalloy (Fe-Co-V) using Casting method . The effect of heat treatment on the physical properties and the effect of cold Rolling on the magnetic properties also have been studied. The magnetic properties prove that the best results had been found after heat treatment at (1100C<sup>0</sup>) and also show good agreement with standard Specifications. The heat treatment after cold rolling leads to increase the intensity of X-ray diffraction for cobalt peak. It seems that results because of removing the internal stresses, which causes an increase in the magnetic properties.

### جدول (1) : نتائج التحليل للخصائص الكيميائية

(1) التحليل بواسطة تقنية فلورية الأشعة السينية


(2) المحتويات القياسية [ 1, 3 ] .

Elements	(1) Wt%	(2) Wt%
Fe	37.9	38
Co	51.6	51
V	10.2	11
Others	Al 0.03 , Si 0.2 , S 0.05	.....




شكل (1) المخطط التفصيلي لمنظومة اختبار الخواص المغناطيسية


شكل (2) المسلك التكنولوجي لعمليات تصنيع سببقة  
التايب المغناطيسية




(3-b) المعاملة حراريا عند (1100C<sup>o</sup>)




(3-a) للمعاملة حراريا عند (850 C<sup>o</sup>)



(4-b) المعاملة حراريا عند (1000C<sup>o</sup>) لنموذج مختزل  
أكثر من النصف



(4-a) للمعاملة حراريا عند (1000C<sup>o</sup>) لنموذج مختزل  
الى النصف



شكل (5) نتائج فحوص حيود الأشعة السينية

(a): قبل إجراء المعاملة الحرارية للمصبوية

(b): بعد إجراء المعاملة الحرارية للمصبوية

(c): بعد إجراء المعاملة الحرارية لقطع المدرقة